

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>PRODOTTO:</b>	<b>AM</b>
------------------	-----------

<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>RANGE</b>	<b>SPECIFICHE</b>	<b>METODO TEST (UNIT)</b>
<b>PESO</b>	<b>5 % +/-</b>	<b>1700</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>
<b>SPESSORE</b>	<b>1 % +/-</b>	<b>12</b>	<b>mm</b>
<b>TIPO DI MINERALE</b>	-	<b>OSSIDO DI ALLUMINIO</b>	-
<b>GRANO MINERALE</b>	-	<b>180</b>	<b>FEPA</b>
<b>RESINE</b>	-	<b>FENOLICHE</b>	-
<b>COLORE</b>	-	<b>BORDEAUX</b>	-
<b>ADDITIVI</b>	-	<b>NESSUNO</b>	-
<b>TIPO DI FIBRA</b>	-	<b>NYLON</b>	-
<b>ABRASIVITA'</b>	-	<b>N.A.</b>	<b>mg</b>
<b>RESISTENZA ALLA TRAZIONE</b>	-	<b>200</b>	<b>N</b>
<b>RESISTENZA ALLO STRAPPO</b>	-	<b>150</b>	<b>N</b>

NOTE: According to future historical values specs will be adjusted upon agreement.

<b>Discotelsisal Srl</b> Viale Lombardia 401 20861 Brugherio (MB)	<b>Contatto</b> <a href="http://www.discotelsisal.it">www.discotelsisal.it</a> - <a href="mailto:sales@discotelsisal.it">sales@discotelsisal.it</a> tel. +39 039 83798.1 - fax. +39 039 2840125	<b>Data</b> 16/01/2006
---	---	---------------------------