

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|------------------|-----------|
| PRODOTTO: | SF |
|------------------|-----------|

| CARATTERISTICHE | RANGE | SPECIFICHE | METODO TEST (UNITA') |
|--------------------|---------|------------------|----------------------|
| PESO | 5 % +/- | 1100 | g/m^2 |
| SPESSORE | 1 % +/- | 8,50 | <i>mm</i> |
| TIPO DI MINERALE | - | SILICONE CARBIDE | - |
| GRANO MINERALE | - | 220-240 | <i>FEPA</i> |
| RESINE | - | FENOLICHE | - |
| COLORE | - | GRIGIO | - |
| ADDITIVI | - | NONE | - |
| TIPO DI FIBRA | - | NYLON | - |
| ABRASIVITA' | - | n.d. | mg |
| RESISTENZA TENSILE | - | 150 | <i>N</i> |
| RESISTENZA STRAPPO | - | 110 | <i>N</i> |

| | | |
|---|--|---------------------------|
| Discotelsisal Srl Viale Lombardia 401 20861 Brugherio (MB) | Contact www.discotelsisal.it - sales@discotelsisal.it tel. +39 039 83798.1 - fax. +39 039 2840125 | Date 01/09/2007 |
|---|--|---------------------------|